



Glaistai

## DR58.lt

2019-06

Techninių duomenų lapas



## Readyfix Roll & Spray

Sienų ir lubų glaistas

### Produkto aprašymas

Readyfix Roll & Spray gaminamas iš kalcio karbonato, taip pat kitų užpildų, priedų ir rišamųjų medžiagų.

Glaistas klasifikuojamas pagal EN 15824 standartą.

### Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio, aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių kambario temperatūroje.

### Kokybė

Pagal EN 15824 reikalavimus, iš pradžių turi būti atlikti produkto pradinio tipo bandymai, o vėliau nuolat vykdoma gamyklos gamybos kontrolė; produktas turi CE ženklinaimą.

### Savybės

- Paruoštas naudojimui;
- Paprasta naudoti;
- Vienu dengimu pasiekiamas iki 3 mm storio sluoksnis;
- Galima dengti voleliu arba beore purškimo įranga;
- Puikios užpildančios savybės;
- Labai lengva šlifuoti;
- Gerai sukimba;
- Nesusidaro poros;
- Maža lakiųjų organinių junginių emisija.

## Naudojimas

*Readyfix Roll & Spray* yra aukščiausios kokybės, paruoštas naudoti, ore džiūstantis apdailos glaistas.

Naudojimas vidaus apdailai:

- kaip glaistas, skirtas paviršių ruošimui dažymui ar tapetavimui;
- specialiai sukurtas gipskartonio, tinkuotų ir betoninių paviršių glaistymui;
- tinka Q2–Q4 paviršiaus paruošimo lygiams pasiekti;
- dengiamas voleliu arba beore (airless) purškimo įranga.

## Darbo eiga

### Pagrindas

*Knauf Readyfix Roll & Spray* yra tinkamas glaistyti gipskartonio ir mineralinius paviršius, pvz., betoninius ar tinkuotus. Paviršius turi būti patvarus, sausas, tvirtas, švarus ir lygus. Norėdami užtaisyti dideles paviršiaus skyles, užpildykite jas glaistu ir palikite išdžiūti. Negalima glotninti užpildyto glaisto. Skylių užpildymui galima naudoti ir specialius mišinius.

Grubaus betoninio paviršiaus gruntuoti ne-reikia. Bet kurį kitą paviršių (glotnų betoninį, gipsinio tinko, cementinio tinko, gipskartonio ir kt.) pirmiausia reikia nugruntuoti tam tinkamu gruntu, pvz. *Knauf Tiefengrund* gruntas normaliai įgeriantiems paviršiams arba gruntas *Knauf Spezialhaftgrund* neįgeriantiems ar ypač gerai įgeriantiems pagrindams.

### Maišymas

Prieš naudojimą medžiagą permaišykite maišytuvu. Naudokite švarius maišymo kibirus ir įrankius. Glaistą permaišius jis tampa paruoštas naudojimui. naudojama tiek išilginėms, tiek skersinėms siūlėms.

### Purškimo įranga

Jei glaistui *Knauf Readyfix Roll & Spray* naudosite beorio purškimo aparatą, tam tiks pastos konsistencijos mišiniams pritaikyti aukšto slėgio spiraliniai ir sraigtiniai stūmokliniai siurbiai (pvz., *PFT Swing Airless*, *PFT SAMBA XL*). Purkštukų dydis priklauso nuo norimo purškimo kampo ir aparato tipo. Jei norite geriausio rezultato, naudokite:

- *PFT Samba XL*: purkštukų dydis – 535, slėgis – 160 bar;
- *PFT Swing Airless*: purkštukų dydis – 541, slėgis – 110 bar.

Prieš naudodami produktą išmėginkite purkštukų dydį ir slėgį.

## Naudojimas

Jei naudojate beorio purškimo aparatą, netaisydami ir nepridėdami vandens produktą supilkite į beorio purškimo aparato glaisto dozatorių. Jei naudojate volelį, prieš naudodami produktą visada permaišykite neįpildami vandens. Produktą purškite arba tepkite voleliu 3 mm storio sluoksniu. Paviršiumi išlyginti naudokite 40–100 cm glaistymo liniuotę ar mentelę. Visada naudokite švarius įrankius. Jei reikia, išdžiūvusį ir sukietėjusį paviršių padenkite kitu, labai plonu šviežio glaisto sluoksniu. Paviršiumi visiškai išdžiūvus, jį nušlifuokite.

### Naudojimo temperatūra / klimatas

Minimali naudojimo temperatūra – +5 °C.

Glaistu padengtą paviršių saugokite nuo šalčio, kol glaistas visiškai išdžius.

### Dengimo laikas

Džiūdamas glaistas kietėja.

Produkto atviras laikas (laikas kol paviršių galima apdoroti mentele ar glaistykle) – maždaug 20 minučių.

Tikslus atviras laikas priklauso nuo esamų oro ir naudojimo sąlygų. Produktas gali būti dengiamas 2 sluoksniais. Kiekvieno sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus kokybės.

Esant normalioms sąlygoms produkto džiūvimo laikas – 24 val. Tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo esamų oro ir naudojimo sąlygų.

### Specialios pastabos

*Knauf Readyfix Roll & Spray* netaisykite su kitomis medžiagomis. Po naudojimo aparatus ir įrankius nuplaukite vandeniu. *Knauf Readyfix Roll & Spray* netinka siūlių užpildymui.

**Techniniai duomenys**

Pavadinimas	Matavimo vienetas	Vertė	Standartas
Degumo klasė	Klasė	A1	EN 13501-1
Tankis	g/cm <sup>3</sup>	1,5–1,7	–
Spalva	–	Balta	–
Sukibimo stipris	MPa	≥ 0,3	EN 1524
Grūdelių dydis	µm	≤ 250	–
pH	–	8–9	–

*Techniniai duomenys buvo nustatyti pagal atitinkamus galiojančius bandymų standartus. Atsižvelgiant į statybvietės sąlygas gali būti nukrypimų.*

**Medžiagos sąnaudos**


Medžiaga	Apytikrės sąnaudos, kg/m <sup>2</sup>
<i>Knauf Readyfix Roll &amp; Spray, mm</i>	1,58

*Medžiagos išėigos duomenys yra apytiksliai. Duomenys priklauso nuo pagrindo savybių ir darbų atlikimo kokybės.*

**Tvarumas ir aplinka**

Pakuotė	Prekės kodas
28 kg kibiras	618541

**Knauf Infocentras**  
Techninės konsultacijos:

 **+370 5 213 2222**

 **info@knauf.lt**

 **www.knauf.lt**

**UAB „Knauf“** Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.