



TecTem® Grundierung

Gruntas, naudojamas izoliacinėms plokštėms *TecTem® Insulation Board Indoor*, *TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect* ir *TecTem® Insulation Board Indoor Historic*

Produkto aprašymas

TecTem® Grundierung gruntas – tai dirbtinių dervų vandeninė dispersija be skiediklių, ypač atspari susitankinimui.

Gruntas išlygina pagrindo įgeriamumą ir pagerina sukibimą tarp pagrindo ir armavimo sluoksnio, be to, suriša smulkiąsias šlifavimo dulkes.

Sandėliavimas

Sandėliuoti vėsiose, teigiamos temperatūros patalpose apie 12 mėnesių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotė

Prekės kodas	Pakuotė
146501	5 l kibiras

Savybės ir pridėtinė vertė

- Raudonai pigmentuotas, kad palengvintų tolygaus grunto padengimo kontrolę.
- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą.
- Koncentratas be skiediklių.
- Giliai įsigeria.
- Sustiprina gruntuojamą paviršių.
- Suriša dulkes.
- Pagerina sukibimą
- Laidus vandens garams.
- Gera išėiga.

Naudojimas

TecTem® Grundierung yra giluminis gruntas, reguliuojantis izoliacinių plokščių TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic įgeriamumą. Tinka ir kitiems įgeriantiems arba ypač stipriai įgeriantiems pagrindams.

Darbo eiga

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti laikantis apkrovas, sausas, švarus ir be sukibti trukdančių dalelių. Vandeniui neatsparius dažus ir nestabilius, byrančius sluoksnius reikia pašalinti.

Gruntavimas

- Gruntuojant izoliacines plokštes TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic, gruntas skiedžiamas santykiu 1:2 (2 dalys vandens).
- Jei gruntuojamas dujų silikato, keramikos ar silikato mūras, gruntas skiedžiamas vandeniu santykiu 1:1.

Prieš dengiant TecTem® Innenputz armavimo mišinį, izoliacinių plokščių TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic paviršius gruntuojamas voleliu arba purškiant. Prieš naudojant gruntas kruopščiai permaišomas. Vengti plėvelės susidarymo.

Džiūvimo laikas

Kitus darbus galima atlikti tik visiškai išdžiūvus gruntu.

Anksčiausiai po:

- apie 3 val., gruntuojant izoliacines plokštes TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic;
- apie 8 val., gruntuojant dujų silikato, keramikos ar silikato mūrą.*

* Apytikslė vertė (džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, patalpų vėdinimo, patalpos ir pagrindo temperatūros, padengto grunto kiekio).

Sąnaudos

- Gruntuojant plokštes TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic – apie 120–180 ml/m² (skiedimo santykis 1:2).
- Gruntuojant dujų silikato, keramikos ar silikato mūrą – apie 120–180 ml/m² (skiedimo santykis 1:1).

Įrankių valymas

Plauti vandeniu iškart po darbo.

Aplinkos sąlygos

Dirbama tik tada, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra ne žemesnė nei +5 °C. Nemaišyti su jokiais kitomis medžiagomis, išskyrus vandenį.

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.